

**Carlofon® Chemie Kft.** KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK  
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

## Üregvédő spray + szonda

### Leírása:

CAR-FON barna üregvédő spray egy viaszok, adalékok és hígító bázisaira épülő kiváló minőségű termék. Kifejezetten magas értékű, erős kúszó, és tapadó tulajdonságokkal rendelkező anyag, behatol a legkisebb részbe, üregbe is. Gyorsan szárad, rugalmas, tixotróp, sűrű, nyúlós, szívós réteget képez. Az üregvédő tartósan, és megbízhatóan megvédi a karosszéria üreges részeit a rozsdától, a nedvesség, és a hő káros hatásaitól. Kiszáradása, és egyszerű szórhatósága miatt is optimálisan felhasználható mind professzionális szakemberek, mind átlagos szerelők által. A termék felhasználható különböző fémtárgyak védelmére, állagmegőrzésére is. Kiszáradása után sem törik meg, szálkásodik ki.

### Használati utasítás:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel.

Fordítsunk figyelmet az ajánlott hőmérsékleti viszonyokra, mind a felhasználás, mind a tárolás tekintetében. Szükség esetén fúrjunk kisebb, 6 mm – es átmérőjű lyukakat.

### Eltávolíthatósága:

Az esetlegesen kifröccsent anyagot tesztbenzinnel könnyen eltávolíthatjuk!

### Fizikai adatok:

Színe:	Barna	
Szárazanyag tartalom:	11 – 12 %	DIN 53215
Lobbanáspontja:	20 °C alatt	ASTM D 1320-67
Tömítettsége:	0,679 kg/l.	DIN 51757
Száradási ideje:	3 – 4 óra	
Szóró-sóteszt:	200 óra	SS DIN 53210
Forráspont/ forrási terület:	-44 °C	
Lobbanáspont:	0 °C alatt.	
Gyulladás hőmérséklet:	200 °C	
Öngyulladhatóság:	A termék nem gyullad be magától.	
Gőznyomása 20 °C – on:	3 bar	
Tömítettsége 20 °C – on:	0,66 gr/ccm.	

**Tárolási idő:** 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

**Szállítási kiszáradás:** 500 ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**