

**Carlofon® Chemie Kft** KÖZPONT: 1144 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK KIZÁRÓLAGOS  
MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

## **Alapozó spray szürke**

### **Tulajdonságai:**

Az alapozó spray tartós alapozást biztosít fémre történő festékekkel, és lakkal történő átlakkozáshoz. Az alapozó véd a korrozio ellen, és megakadályozza a tovább rozsdásodást. A szárazfilm sósvízálló, bírja a meleget 80 °C- ig, rövid ideig 120 °C- ig.

### **Felhasználása:**

Az alapozó sprayt mindenhol fel lehet használni, ahol fém, vagy fémhez hasonló felületet kell a korroziótól megvédeni.

### **Feldolgozása:**

A feldolgozandó felületnek száraznak, por, és zsírintesnek kell lennie.  
A rozsdás részeket el kell távolítani.

Különleges felületeknél előzetes próba elvégzését ajánljuk.

Használat előtt a dobozt rázzuk fel (1-2 perc) addig, amíg a keverőgolyó jól hallható, utána az anyagot keresztirányban, egyenletesen szórjuk fel.

A szórási távolságnak 20-30 centiméternek kell lennie.

Hogy egy esetleges dugulást elkerüljünk, használat után a dobozt tartjuk fejfelé, majd a szelepet addig nyomjuk, míg tiszta levegő nem jön.

A száradási idő a fogásállóságig, a hőmérséklettől, a levegő nedvességtartalmától, és a rétegerősségtől függően 20-30 perc.

Több rétegű szórás esetén a közbenső időkben szellőztessünk.

Száradás után az alapozó, a kereskedelmi forgalomban kapható összes színnel, és lakkal átfesthető.

### **Technikai adatok:**

Bázis:	Acrylgyanta
Színe:	Szürke
Tömítettsége:	0,97 gr/ köbcm (Hatóanyag)
Lobbanási pontja:	< -19 °C (Aeroszol)
Hajtógáz:	Propán/ Bután
Hathatóság:	150 gr/ nm
Száradás:	A környezet hőmérsékletétől függően 15-30 perc
Eltávolíthatósága:	Nitrohígító

**Tárolási idő:** 24 hónap (hidegen, és szárazon)

**Szállítási kiszerelés:** 400 ml

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**