

Sika® Primer-206 G+P**Fekete pigmentált primer különféle alapfelülethez**

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Pigmentált, oldószermentes, tapadásjavító folyadék
Szín	Fekete
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Kb. 1,0 kg/dm ³
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Szárazanyag tartalom	36%
Felhordási hőmérséklet	5 – 40 °C
Felhordási mód	Ecset, applikátor vagy oldószerálló hab segítségével
Felhasználás	Kb. 50 - 150 ml/m ² az alapfelület porozitásától függően
Kiszellőzési idő ²	15 °C felett 10 perc 15 °C alatt 30 perc maximum 24 óra
Tárolás lezárt csomagolásban, függőleges helyzetben tárolva	Száraz, +25 °C alatti hőmérsékletű, napfénytől védett helyen tárolandó
Eltarthatóság	9 hónap

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure²⁾ Speciális alkalmazásoknál ettől eltérő lehet**Termékleírás**

Sika® Primer-206 G+P fekete, légnedvesség hatására térhálósodó alapozó folyadék, amely a ragasztásra kerülő felületek előkészítéséhez használható Sika® poliuretán ragasztóanyagok felhordását megelőzően.

A Sika® Primer-206 G+P az ISO 9001 / 14001 minőségbiztosítási rendszer és a responsible care program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Primer-206 G+P a ragasztóanyag tapadásának javítása érdekében használható üvegen, kerámiaszegélyes üvegen és festett felületen.

A Sika® Primer-206 G+P használható más alapfelületeken is, mint például műanyagokon és fém felületeken.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Feldolgozási eljárás

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, olaj- és zsírmentes.

A felületet első lépésben Sika® Aktivátorral készítsük elő a Sika® Aktivátornak megfelelő felhordási folyamat szerint (felhordás-letörlés+ kiszellőzés).

A Sika® Primer-206 G+P anyagot alaposan rázzuk fel (amíg a flakonban található keverőgolyó szabadon nem mozog). Rázzuk a flakont még egy percig, majd vékony, de fedő rétegben hordjuk fel ecset, applikátor vagy oldószerálló szivacs felhordó segítségével. Az ideális felhordási hőmérséklet tartomány +15°C és +25°C között van.

Az anyagfelhasználás és a feldolgozás módszere függ az adott folyamat technológiai lehetőségeitől és a gyártási folyamatától.

Fontos, hogy a Sika® Primer-206 G+P-t csak egy rétegben vigyük fel, de ügyeljünk rá, hogy ez megfelelő fedést biztosítson.

A flakont a felhasználás után azonnal zárjuk le.



Figyelmeztetés

Abban az esetben, ha a Sika® Primer-206 G+P anyagot +15 °C alatti hőmérsékleten használjuk, előzetes vizsgálat elvégzése szükséges a lehető legrosszabb környezeti feltételek mellett. A Sika® Primer-206 G+P nedvességre térhálósodó anyag. A termék minőségének megtartásához elengedhetetlen a flakon belső műanyag kupakkal történő visszazárása, közvetlenül anyagkivétel után. Miután a teljes munkafolyamatot befejeztük, a flakont a zárókupakkal is zárjuk le.

Amennyiben gyakran használta az anyagot, felbontás után kb. egy hónappal már ne használja, vagy amennyiben ritkán használta, felbontás után kb. két hónappal már ne használja. A 100 ml-es vagy annál kisebb kiszerezést 2 hét után már ne használja.

Zselésedett vagy nem homogén, vagy megnövekedett viszkozitású primert nem szabad felhasználni.

Semmi este se hígítsa vagy keverje a Sika® Primer-206 G+P-t más anyaggal.

További információk

Kérésre az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlap
- Sika Primer Táblázat

Csomagolás

Flakon	30 ml
	100 ml
	250 ml
	1 liter

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok labor-teszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Bővebb információ:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

