



NEOSIL KERESKEDELMİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap United Sealants Maszkoló szalag 60°C

Termék:

A United Sealants Maszkoló szalag 60°C kiváló tapadású festőszalag, melyet festési és mázolósi munkáknál, javításoknál használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok:

- Tökéletes, kivételes tapadás a legtöbb felülethez
- Magas kezdeti tapadóerő
- Beltéri védelem
- A szalag csak a megszokott, átlagos időtartamot maradhat a felületen

Alkalmazások:

- Festett falakon és felületeken
- Lakkozott fafelületeken
- Üveg, műanyag, fém felületeken
- Festőszalagként, maszkolási, kötési, akár csomagolási munkálatoknál

Csomagolás:

- 19mm x 50m – 48db/karton, 25mm x 50m – 36db/karton, 30mm x 50m – 28db/karton, 38mm x 50m – 24db/karton, 48mm x 50m – 24db/karton (egybecsomagolt, un. tornyos csomagolás – csomagolási egységet nem bontunk!)

Műszaki adatok:

- Közepes szakadású, impregnált papír
- Ragasztó: szintetikus gumi/gyanta
- Szín: fehér
- Vastagság: 110 micron (+/- 10%)
- Ragadás rozsdamentes acélhoz 180°: ≥8 (N/2,5cm)
- Szakítószilárdság: 3,3kg/cm (+/- 2%)
- Szakadási nyúlás: 9% (+/- 2%)
- Hőállóság: -10°C - +60°C

Eltarthatóság:

18 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva, fagymentes helyen.

Felületek és alkalmazás:

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes.

Előkészítés: nem szükséges. Kívánt esetben az üveg és fém felületeket zsírtalaníthatja acetonnal, vagy etanollal. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Kézét ne mossa meg oldószerekkel! A termék nem tűzveszélyes. Jól szellőző helységben használja, felhasználás közben ne dohányozzon. A termék raktározásakor tartsa be a nem gyúlékony termékekre vonatkozó szabályokat.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat

Tel.: +36 30 9668 065 web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu